

離型・高温・高荷重用潤滑剤

乾性皮膜
タイプ

B・Nスプレー

B・Nスプレーは800℃の高温に耐える白い潤滑・離型剤です。耐熱性ボロンナイトライドと特殊な無機バインダーを主成分としたスプレータイプで、速乾性の皮膜を作ります。

特徴

- 密着性に優れ皮膜は硬く耐摩耗性にも優れています。
- 色も白く潤滑・離型性に優れ800℃の高温に耐えます。
- ワンタッチスプレー式で、しかも速乾性ですので作業能率が向上します。
- オゾン層を破壊するトリクロールエタンやフロンガスを使用していないタイプです。

主な用途

- ダイヤモンド工具成型時の金型の離型剤。
- 熱間鍛造用 ビレット溶着防止、離型剤
- アルミダイキャスト用 離型剤
- アルミサッシ押出工程時の潤滑・離型剤。
- 高温溶融物の離型剤。
- 製鉄所、ガラス工場などの高温となるチェーンコンベアー・ローラーコンベアー・高温炉などの潤滑剤。
- 溶融金属・溶融ガラス・プラスチックなど高温溶融物のモールドからの離型剤。
- ゴム成型時の金型の離型剤。
- プラスチック成型時の金型の離型剤。

使用方法

- 金属表面を溶剤などできれいに脱脂してください。
- 使用前に缶を良く振ってから30cm位離して均一なうすい膜ができるようにスプレーしてください。
- スプレー後2～3分で手につかない程度に固まり、その後30分位で完全に硬化します。
- 軽く加熱（70℃位で5分）しますとより密着性がよくなります。

内容量

- 420ml 第一石油類

荷姿

- 24本/ダンボール箱



ファインケミカルジャパン株式会社

〒552-0014 大阪市港区八幡屋2-13-10

TEL 06-6573-0472 FAX 06-6573-0454