

耐熱・防錆・潤滑グリース

# スプレーグリース HR-V

FC-166 業務用

耐熱性

270℃

防錆力

塩水噴霧35℃ 1080時間

<特徴>

- 撥水性、潤滑性に優れ安定した耐熱性をもっています。
- 粘稠性に優れタレ落ちがありません。
- 防錆力に優れていますので水、蒸気、海水のかかる所にも使用できます。
- 防錆と潤滑性能が特に要求される所に最適です。
- スプレー式ですので小さい部品や手の届かない所にも簡単に注油できます。

<用途>

- 防錆と潤滑性能が特に要求されるバルブ、スピンドル、カプラ継手、バネ、摺動部等
- 油がタレ落ちたら困るローラーチェーン、コンベアチェーン、オープンギア等
- 高温度となるスプライン継手、乾燥機内のチェーン、台車、車軸等
- 屋外に長時間保管する部品等の防錆
- 自動車のドア内部、ボンネット内側、スプリング等の防錆
- 海岸地帯での工場、ガレージの鉄材、鉄板及びポンプ等の防蝕

<保管及び取り扱い上の注意>

- 直射日光の当たる所、ファンヒーターなどの暖房器具や加熱源の周囲は温度が上がって破裂する危険があるので置かないこと。
- 缶の錆による破裂を防ぐために、水周りや湿気の多い場所には置かないこと。

<廃棄上の注意>

- 使い終わった空き缶は、火気のない戸外で噴射音が消えるまでボタンを押してガスを抜き捨ててください。

<性状>

項目	HR-V
混和ちょう度	340
滴点 ℃	なし
銅板腐食(100℃、144h)	合格
塩水噴霧(35℃)h	1,080
振り子式摩擦係数	0.110
増ちょう剤	ファインシリカ
基油	鉱物油
基油引火点(COC)℃	302
耐熱性 ℃	270



ファインケミカルジャパン株式会社

〒552-0014 大阪市港区八幡屋2-13-10

TEL 06-6573-0472 FAX 06-6573-0454